

ODIE'S DARK – ODIE'S TMAVÝ

DARK FINISH AND STABILIZER

TMAVÝ POVRCH A STABILIZÁTOR DREVA



Časom overená životnosť



Neuveriteľný výsledok



Bezkonkurenčne bezpečný
a environmentálne šetrný



Jednoduchá aplikácia

Odie's Dark Oil je mix prírodných olejov a voskov, finálna povrchová úprava dreva a stabilizátor. Je vyrobený s prirodzene tmavými olejmi a voskami a má konzistenciu podobnú medu s príjemnou vôňou bez obsahu rozpúšťadiel a toxických látok. Preto je Odie's bezpečný pre všetkých : deti, zvieratá, životné prostredie. Obsahuje prírodné UV inhibítory – poskytuje ochranu voči slnečnému žiareniu.

POUŽITIE

Ideálna povrchová úprava dreva, kovov, kože, kameňa, betónu, mramoru, tehál, plastov, epoxidovej živice. Vhodný len do interiéru. Na všetky druhy dreva, domáce aj exotické.

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť pred aplikáciou suchý, odmastený, zbavený prachu a nečistôt. Staré alebo poškodené drevo (voskované, lakované, namorené): odstráňte starý povrch, obrúste brúsnym papierom alebo brúskou, oškrabte, okartáčujte a zotrite prach. Nové drevo: obrúste brúsnym papierom, okartáčujte a zotrite prach.



VLASTNOSTI:

Ochrana & Krása

Prehľbuje farbu na tmavom dreve

Aplikácia len v jednej vrstve

Vekom drevo tmavne

APLIKÁCIA A ODPORÚČANÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY

Pred použitím dôkladne Odie's Dark Oil premiešajte alebo pretrepte. Naneste malé množstvo. Základné pravidlo : „Menej je viac!“ Produktov Odie's stačí použiť naozaj málo! Preto aplikujte šetrne. Rozotrite rovnomerne kreditnou kartou po celom povrchu a dôkladne vmasírujte do povrchu rukou alebo padom. Ak po cca 20min. od nanesenia sa naolejovaný povrch zdá byť suchý na dotyk, je potrebné naniesť produkt na suché miesto znova, kým budú naolejované póry úplne nasiaknuté. Povrchovú úpravu nechávajte vsiaknuť - pôsobiť minimálne 40 minút, maximálne 8 hodín. Môžete nechať pôsobiť aj dlhšie, maximálne 20 hodín, ale následné zotretie prebytočného oleja bude ťažšie. Následne zotrite bavlnenou utierkou úplne do sucha. Povrch má byť po dokončení na dotyk suchý. Nesmú zostať na povrchu viditeľné stopy po prejdení prstami. Pred použitím nechajte povrch natretý Odie's vyschnúť 3 dni.

Pre vyššiu ochranu a lesk aplikujte ďalšie vrstvy Odie's Dark, prípadne ostatné produkty Odie's.

Medzi jednotlivými vrstvami nie je potrebné brúsenie a odstup v aplikácii ďalších vrstiev je 10 – 24 hodín.

Aplikujte finiš Odie's pomocou štetca, brúsneho kotúča (oceľová vlna alebo iný), vašimi rukami alebo handrou. Takmer každý aplikátor bude fungovať! Najvyššiu výťažnosť získate pomocou aplikačného padu.

DOBA SCHNUTIA A ZRENIA

Odporúčame počkať aspoň 72 hodín, kým začnete používať výrobok alebo ukladať nábytok na podlahu. Viete to používať okamžite, len dbajte na to, aby sa na povrch nedostala žiadna tekutina až do doby úplného vyzretia.

Doba zrenia pri väčšine druhoch drev je 2-3 týždne, pričom orech vyžaduje 3 týždne. Je veľmi dôležité dodržať čas zrenia pre dosiahnutie optimálnych výsledkov.

SKLADOVANIE

Skladujte pri izbovej teplote, na suchom mieste v dobre uzavretých obaloch a na dostatočne vetranom mieste. Otvorené nádoby musia byť opätovne dôsledne uzavreté a skladované vo vzpriamenej polohe, aby sa vyhlo úniku. Skladujte produkt v originálnej nádobe.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- **Výdatnosť:** 12 – 40 m² v závislosti od druhu dreva a stupňa brúsenia povrchu
- **Fyzikálne vlastnosti:**
Zápach: jantárový
Fyzikálny stav: tekutý (pasta)
Bod vzplanutia: 289°C

INFORMÁCIA O PRODUKTE

Balenie: 266 ml

Doba spotreby: po otvorení odporúčame spotrebovať do 3 mesiacov

BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A EKOLÓGIA

P102 Uchovávať mimo dosahu detí.

OSTATNÉ INFORMÁCIE

Informácie poskytnuté v tomto technickom liste sú zostavené na základe laboratórnych poznatkov a našich odborných skúseností s cieľom, aby pri použití výrobku boli dosahované čo možno najlepšie výsledky na profesionálnej úrovni. Za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku či jeho nevhodným výberom nepreberáme nijakú zodpovednosť. Preto odporúčame užívateľovi odborne a remeselne správne naše materiály vyskúšať na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné k predpokladanému použitiu za daných podmienok v objekte. Podmienky alebo metódy manipulácie, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.

Tento technický list stráca svoju platnosť vydaním jeho novelizácie.

Autorizovaný distribútor pre SR:

VTF WALL s.r.o.

Exnárova 6624/18
080 01 Prešov
stvol@stvol.sk

www.stvol.sk



st.vol
crafted by hand

Dátum vydania 2/2019